



Πλάκες ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology που προσφέρουν υψηλή ηχητική απόδοση σε ειδικές εφαρμογές ξηράς δόμησης



Ultracoustic P Ορυκτοβάμβακας ξηράς δόμησης

(λ) = 0,037 W/(m.K)

σε πλάκες



Εφαρμογές και λύσεις:

Ηχομόνωση χωρισμάτων και τοίχων

- Σε σπίτια και σε γραφεία
- Κινητά χωρίσματα

Πλεονεκτήματα

- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εξαιρετική αντίσταση στη φωτιά Euroclass A1
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Άριστη ακουστική απόδοση
- Αυτοφερόμενες πλάκες

Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,037	λ	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclasse	–
Διάχυση υδρατμών	–	Z	m ² .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	–	WL(P)	kg/m ² /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	–	WS	kg/m ² /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	–
Αντίσταση στη ροή αέρα	5	AF	kPa.s/m ²

Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1

- CE : MW-EN 13164-14-AF5

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R _d (m ² K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάχια/ρολλά	m ² /ρολλά	Ρολλά/παλέτα	m ² /παλέτα	κωδικός ΚΙ
30	0,80	600	1350	20	16,20	20	324,00	2400752
45	1,20	600	1200	16	11,52	20	230,40	2358857
45	1,20	600	1350	16	12,96	20	259,20	2400754
60	1,60	600	1350	12	9,72	20	194,40	2400756

